



ADX.0008

BOND PLUS

Latex adeziv, flexibilizant, reactiv pentru mortare și tencuieli

Cod vamal

3824 4000

Ambalaje

- Canistră 5 kg
- Canistră 10 kg
- Canistră 25 kg
- Bidon 1000 kg

Aplicare

- Panou
- Stropire
- Perie

Familie
Admix

Linii de produse

- Building
- Floor

Tip de produs
Latexuri polimerice multifuncționale

Categorii funcționale

- Consolidarea corticală a zidurilor și a tencuielilor
- Îmbunătățirea prestațiilor mecanice și/sau reologice a mortarelor, tencuielilor și betoanelor noi
- Realizarea podurilor de aderență dintre suportul existent și noua înclinație
- Tratamentele corticale și reparația pavajelor industriale din beton
- Tratatment de maturare, antievaporant pentru pavaje industriale, șape și betoane în general

Componente
Monocomponent

Aspect
Lichid

Descrierea generală a produsului

Latex adeziv pe bază de cauciuc elastomer stiren-butadienă și silicat alcalin în dispersie apoasă, flexibilizant, reactiv, pentru lapte de ciment de aderență și pentru îmbunătățirea capacității de adeziune, a comportamentului și a prestațiilor mortarelor și tencuielilor.


Consum

Consultați tabelul prezentat în fișa tehnică a produsului.


Domenii de utilizare

Realizarea mortarelor și a tencuielilor adezive, deformabile, cu prestații protective și impermeabilizante ridicate pentru construcțiile civile, hidraulice, industriale în mediul urban, marin și de munte. Prepararea soluțiilor hidratante pentru îmbunătățirea aderenței și a prestațiilor mortarelor și a tencuielilor pre-amestecate; prepararea laptelui de ciment de aderență pentru rosturi de lucru nestructurale. Tratamente antipraf, consolidanți de suprafețe din conglomerat de ciment.


Caracteristici fundamentale

 Conservare:
12 luni

 Fără solvenți

 Greutate specifică:
1.03 kg/dm³

 Neinflamabil

 Pot life:
40 - 60 min

 Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C

 Culori disponibile
Alb

Specificații tehnice

pH: 7.5 _

Curățarea instrumentelor

- Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Actualizat în data de: **05/10/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web

www.azichem.ro/disclaimer

Aplicare

Vărsați tot produsul BOND PLUS în canistră și diluați-l cu apă după necesități. Adăugați soluția preparată în acest fel la amestecul de ciment (sau var) și de agregati în dozările cele mai adecvate modului de întrebuințare după indicațiile de mai jos.

Pentru a determina în mod corect amestecurile de folosit și pentru verificarea conformității produsului în funcție de necesitățile specifice este indispensabilă efectuarea unor probe preliminare.

Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.



Doze indicative

Modalitățile și cantitățile de utilizare variază în funcție a nevoii de utilizare, pe baza amestecurilor indicativ mai jos:

UTILIZARE	BOND PLUS / raport privind apa	Raportul inert / inert	Dimensiunea maximă inertă
Mortar pentru restaurare Grosime ≤ 1 cm Grosime > 1 cm	1: 1 1: 2	De la 1: 1 la 1: 3 De la 1: 2 la 1: 4	1 - 3 mm 2 - 6 mm
tencuieli	1: 3	De la 1: 1 la 1: 3	1 - 3 mm
cimenta	1: 1	Liant doar 3 - 4 părți în greutate	-----
Consolidarea ipsosului și a zidăriei	De la 1: 1 la 1: 2	-----	-----

Măsuri de precauțieEcologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **05/10/2021**
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web

www.azichem.ro/disclaimer

BOND PLUS este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **05/10/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer